

## 高壓混凝土地磚

勘誤表(1)

勘誤日期：113 年 3 月 14 日

頁次	位置	原文	更正
6	6.4	依 CNS 13297 測試，計算磨耗體積損失量準確至 $0.01 \text{ cm}^3/\text{cm}^2$ ，並計算厚度磨耗平均值準確至 $0.1 \text{ mm}$ 。	依 CNS 13297 測試(若為噴砂磚 <sup>(2)</sup> ，為考量避免面層經重複噴砂致高估磨耗體積，測試時以磚底面作為噴砂表面)，計算磨耗體積損失量準確至 $0.01 \text{ cm}^3/\text{cm}^2$ ，並計算厚度磨耗平均值準確至 $0.1 \text{ mm}$ 。 註 <sup>(2)</sup> 噴砂磚為製品表面於製程中已執行噴砂處理。